



## Stucco GZ

### - Grobzugmörtel -

Rychle tuhnoucí malta pro tažení jader štukových prvků

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	<b>Balení</b>	<b>25 kg</b>
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	25
	<b>Číslo výrobku</b>	
světle šedá	0511	■

#### Spotřeba

Cca 1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm vrstvy

Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



#### Oblasti použití

- Vytváření nebo odstraňování štukových jader, profilů a říms
- Oprava a renovace fasád / štukových fasád



#### Vlastnosti výrobku

- Rychle tuhnoucí
- Tloušťka jedné vrstvy 10 - 40 mm.

#### Údaje o výrobku

Plošná hmotnost	Cca 1,25 kg/dm <sup>3</sup>
Záměsová voda	Cca 5,5 l/25 kg
Nasákavost	< 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Difuze vodní páry	μ < 18
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)	> 5 N/mm <sup>2</sup> (M5)
Zrnitost	< 1,5 mm

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.




## Systémové produkty

- **SP Prep (0400)**
- **ZM HF [basic] [basic] (0220)**
- **Stucco FZ (0512)**
- **Stuckmörtel GF (0521)**

## Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**  
Hladké povrchy zdrsňte.  
Podklad předem navlhčit.  
Na silně nasákavý podklad použijte celoplošně podhoz SP Prep (č. 0400) (50% krytí) nebo přípravek Haftfest (0220) (v poměru s vodou 1:5).  
Na slabě nasákavé podklady nahodte celoplošně omítkový podhoz SP Prep (0400).  
Aplikaci lze provádět ihned postupem mokré na vlhké.

## Příprava směsi



- **Míchání**  
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.  
Pomocí míchadla intenzivně a rovnoměrně míchat cca 2-4 minuty, až se docílí vhodná konzistence pro zpracování.

## Zpracování



- **Podmínky při zpracování**  
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +30 °C  
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**  
Cca 30 min  
  
Naneste namíchanou maltu v jedné nebo několika vrstvách v závislosti na požadované tloušťce profilu a šablonou plynule vytáhněte;  
Při větších tloušťkách vrstvy použijte armování.  
Čekací doba před výslednou stěrkou vytvořenou maltou Feinzugmörtel cca 2 týdny.

## Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.  
Čerstvé povrchy chránit před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.

## Upozornění

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).  
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.  
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.  
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.  
Vždy provádějte vzorové plochy!  
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

## Nářadí / čištění



Míchací zařízení, hladítko, zednická lžice, šablona

Pracovní nástroje před ztuhnutím malty omýt vodou.

Remmers nářadí


- **Messeimer (4241)**



- Mischgefäß (4030)
- Collomix WK 90/500 S (4448)
- Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Glättkelle (4004)
- Glättkelle (4117)
- Glättkelle duo (4118)

#### Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.