



Color CL Fill Historic

- Historic Kalkschlämme -

Vápenný plněný nátěr bez organických pojiv

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	10 kg
	Typ balení	plastový kbelík
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
	6566	■

Spotřeba



Cca. 0,2 - 0,25 kg/m² na pracovní krok na hladkém podkladu
Nutné vždy min. 2 pracovní kroky.
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Oblasti použití



- Porézní, minerální nátěr na vnitřní použití
- Ochrana stavebních památek
- Ekologické stavby
- Vyrovnávací mezivrstva pro převrstvení povrchových trhlin

Vlastnosti výrobku



- Kapilárně aktivní (nasákavý)
- Vysoce paropropustný
- Vysoká krycí schopnost
- Bez organických pojiv
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Bez konzervačních látek
- Minerální nátěr na vodné bázi
- Vhodný pro alergie
- Přirozeně aseptický
- Minimální pnutí
- Vysoká přídržnost
- Bez oxidu titaničitého



Údaje o výrobku

■ Při dodání

Pojivo	Dispergovaný vápenný hydrát
Hustota (20 °C)	1,54 g/cm ³
Viskozita	2500 mPa·s
Hodnota pH	> 11

■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost vodní páry (DIN 52615)	$s_d < 0,01m$
Koeficient nasákavosti podle (DIN 52617)	dle podkladu
Odstín	bílý
Stupeň lesku	matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Historic Kalkfarbe \(6569\)](#)
- [CL Fill Q3 Historic \(6562\)](#)
- [CL Fill Q4 Historic \(6564\)](#)
- [\[reinigungsprodukte_6566\]](#)

Přípravné práce


■ Požadavky na podklad

Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez škodlivých solí.
Savý.

■ Příprava podkladu

Podklad předem navlhčit.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C až max. +25 °C

Materiál dobře promíchejte a ihned naneste pomocí štětce nebo válečku.

Nutné vždy min. 2 pracovní kroky.

Technologická přestávka mezi nátěry min. 24 hod.

Aby se předešlo křídování natřených ploch, je nutno plochy vícenásobně vlhčit.

Upozornění při zpracování

Absorpční chování podkladu zkontrolovat na dostatečně velkém zkušebním povrchu.

Plochy natírat od hrany k hraně a mokry do mokrého.

Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

Výsledný odstín po vyzrání a vytvrzení závisí na savosti podkladu, okolních podmínkách, zpracování a následném ošetřování.

Znovu přetřené plochy mohou mít odlišný odstín.

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

■ Schnutí



Atlasová zkouška: 4 až 6 hodin
Přetíratelné po: 24 hodinách
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ **Ředění**

Materiál může být zředěn až 10% vody.

Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění




Štětec, štětka, plyšový váleček, vhodné strojní zařízení

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Remmers nářadí

- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Nylon-Rolle Profi (5045)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.