



Color SL

- Schimmel-Sanierfarbe -

Kvalitní nasávkavý nátěr omítek v interiéru. Součást protiplísňových sanačních systémů Remmers

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	5 l	12,5 l
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílý	2991	■	■

Spotřeba



Cca 0,15 l/m² na pracovní krok
(dle kvality podkladu).

Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Oblasti použití



- Krycí nátěr v rámci protiplísňových sanačních systémů
- Barevná úprava míst sousedících s plochami ošetřenými proti plísní
- Na minerální omítky skupin PI-PIII, sádkokartonové desky, tapety (hrubé vlákno) a na staré, matné a nosné disperzní nátěry

Vlastnosti výrobku



- Odolný vůči plísní
- Nízkoemisní
- Bez konzervačních prostředků a biocidů na ochranu dřeva
- Bez rozpouštědel a změkčovadel
- Paropropustný $s_d < 0,01$ m
- Maximální zrnitost: jemná ($< 100 \mu$)
- Stupeň lesku: matný
- Otěr za mokra: třída 3

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Hustota (20 °C)	1,48 kg/l
Viskozita	Odpovídající zpracování
Třída otěru za mokra (DIN EN 13300)	3



■ V plně zreagovaném stavu

Odstín	Bílý
Stupeň lesku	Tupě matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- [Silikatfestiger \(1072\)](#)
- [Tiefgrund W \(2842\)](#)

Přípravné práce


■ Požadavky na podklad

Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin.
Stavebně technické vady, jako např. tepelné mosty, se musí odstranit.
Musí se zabránit vytváření kondenzátu.

■ Příprava podkladu

Nasákové minerální podklady (např. omítky MG PI-PIII) penetrovat výrobkem Primer Hydro S F (č. výr. 1072).
Nasákové sádkartonové desky penetrovat výrobkem Primer Hydro F (č. výr. 2842).

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.
Nanášet na plochu vhodným nářadím.
Materiál aplikovat vždy ve dvou pracovních krocích.
Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.
První pracovní krok lze ředit přidáním až 10 % vody.

Upozornění

Je nutno zohlednit aktuální pravidla a zákonné předpisy.
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištění



Štětec, váleček, malířská štětka, stříkací zařízení airless.

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.
Stříkance ihned vyčistit vodou.

Remmers nářadí

- [Flächenstreicher \(4540\)](#)
- [Farbrolle FC \(4913\)](#)
- [Rollerbügel \(4449\)](#)
- [Nylon-Rolle Profi \(5045\)](#)

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.



Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním použijte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktaž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.