



Primer Hydro S F

- Silikatfestiger -

Minerální penetrace se silně zpevňujícím účinkem



Dostupnost			
Počet kusů na paletě	90	24	
Balení	5 kg	30 kg	
Typ balení	plastový kanistr	plastový kanistr	
Kód obalu	05	30	
Číslo výrobku			
1072	■	■	

Spotřeba

Zpevnění povrchu: cca 0,5-1,0 kg/m² v závislosti na podkladu
Zpevňující injektáž: cca 30-50 kg/m³ zdiva
Přesnou spotřebu stanovte na dostatečně velké zkušební ploše.

Oblasti použití

- Zpevnění struktury minerálních stavebních materiálů pod následnými vrstvami omítek



Vlastnosti výrobku



- Zpevňující
- Mineralizující podklad
- Vodný roztok
- Odolný alkáliím
- Minerální

Údaje o výrobku

Nosný materiál	Voda
Obsah pevných částic	Cca 27 %
Hustota (20 °C)	Cca 1,15 g/cm ³
Hodnota pH	Cca 11,5
Vzhled	Bezbarvý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Další informace

- **Datový list k trvalé udržitelnosti**

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Před použitím protřepejte.
Materiál naneste rovnoměrně štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Předcházející krok případně opakovat.

Upozornění při zpracování

Nenechávat přebytek materiálu na povrchu.
Nevytvářejte lesklé povrchy.



Před použitím odstraňte konstrukční vady, jako např. praskliny, popraskané spáry, vadné spoje a vztlínající vlhkost.

Při práci chraňte okolní stavební prvky a materiály před kontaktem s výrobkem

■ **Schnutí**

1 až 6 hodin v závislosti na spotřebovaném množství materiálu, stavebním materiálu a podmínkách okolí. Vyšší teploty uvedené doby obecně zkracují, nižší je prodlužují.

Upozornění

Není vhodný pro použití na povrchy, které zůstávají viditelné, např. na odkryté zdivo.


Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Je potřeba dodržovat stávající technické předpisy.

Je třeba zohlednit platné předpisy a právní požadavky a odchylky od nich musí být odsouhlaseny zvlášť.

Vždy vytvořte testovací plochy!

Nářadí / čištění




Nízkotlaké stříkací zařízení, plyšový váleček, postřikovač
Ihned po použití umyjte nářadí ve vodě.

Remmers nářadí

- **Gloria Hochleistungssprüngerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Farbrolle FC (4913)**
- **Rollerbügel (4449)**

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.