



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM RESTAURO®-LASUR

## BARVA PRO TENKOVrstvé LAZURNÍ NÁTĚRY PŘÍRODNÍHO KAMENE

### 1. POPIS PRODUKTU

KEIM Restauro-Lasur je hotová tenkovrstvá lazura na sol-silikátové bázi, zejména pro lazury na přírodní kámen. KEIM Restauro Lasur odpuzuje vodu, splňuje DIN 18363 odst. 2.4.1.

### 2. OBLAST POUŽITÍ

Směs KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení a sjednocení vysprávky z přírodního kamene.

KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu.

Na nesavé podklady použijte jako ředidlo KEIM Spezial-Fixativ.

### 3. VLASTNOSTI VÝROBKU

#### Charakteristika materiálu

- Specifická hmotnost: 1,2-1,3 g/cm<sup>3</sup>
- Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy:  $s_d \leq 0,01$  m

#### Odstíny

Podle vzorkovníku přírodních kamenů (Natursteinkarte) a KEIM Palette Exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

### 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

#### Podklad:

Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.

#### Předfixování

Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.

#### Lazurovací nátěry

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.

Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.

#### Základní nátěr

KEIM Restauro-Lasur jako základní nátěr se nanáší vysoce zředěný štětkou Poměr ředění: 1 : 1 až 1 : 20 s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

#### Vrchní nátěr

Jako vrchní nátěr se KEIM Restauro-Lasur nanáší dle požadavku intenzity lazury neředěný nebo zředěný s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

#### Spotřeba

##### Předfixování:

cca 0,2l/m<sup>2</sup> KEIM Restauro-Fixativ.

##### Pro dvojnásobný lazurní nátěr:

- cca 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> KEIM Restauro-Lasur a
- cca 0,1-0,4 l/m<sup>2</sup> KEIM Restauro-Fixativ

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

##### Zvýšená ochrana proti vlhkosti:

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti.

V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund a lasuru ředit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ.

##### Čekací doba:

Mezi zafixováním a lazurním nátěrem 12 hodin.

Mezi lazurními nátěry 24 hodin.

V případě použití hydrofobizace KEIM Silangrund se KEIM Restauro Lasur nanese nejpozději do 4 hodin.

### Upozornění:

Následné ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

### Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

KEIM Restauro-Lasur: nádoby po 1 l, 5 l a 15 l.

## 6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

## 7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

## 8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

## 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

## 10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.