



TECHNICKÝ LIST

KEIM RESTAURO®-FIXATIV

ŘEDIDLO NA SOL-SILIKÁTOVÉ BÁZI PRO KEIM RESTAURO-LASUR.

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Restauro-Fixativ je ředidlo nebo základní nátěr na sol-silikátové bázi pro KEIM Restauro-Lasur.

2. OBLAST POUŽITÍ

Směs KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se zvláště hodí k lazurnímu barevnému řešení ploch historických i moderních omítek a k barevnému řešení a sjednocení vysprávek z přírodního kamene.

KEIM Restauro-Lasur a KEIM Restauro-Fixativ se navzájem mísí v jakémkoliv poměru podle požadovaného lazurovacího efektu.

KEIM Restauro-Fixativ slouží také jako základní nátěr pro zafixování podkladu.

3. VLASTNOSTI VÝROBKU

Charakteristika materiálu

- Specifická hmotnost: 1,05 g/cm³
- Vzhled: bezbarvý, čirý

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Podklad:

Minerální podklad musí být bezprašný a suchý. Špatně držící staré nátěry je nutno odstranit.

Předfixování

Silně savé podklady a podklady s poškozeným (pískujícím) povrchem vyžadují bezbarvou podkladovou fixaci neředěným přípravkem KEIM Restauro-Fixativ.

Lazurovací nátěry

Ve venkovním prostředí je kvůli klimatické odolnosti nutný dvojitý lazurovací nátěr.

Je-li požadován zvláště transparentní účinek, je možný jediný lazurní nátěr na předchozí bezbarvé fixaci podkladu pomocí přípravku KEIM Restauro-Fixativ.

Základní nátěr

KEIM Restauro-Lasur jako základní nátěr se nanáší vysoce zředěný štětkou. Poměr ředění: 1:1 až 1: 20 s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

Vrchní nátěr

Jako vrchní nátěr se KEIM Restauro-Lasur nanáší dle požadavku intenzity lazury neředěný nebo zředěný s KEIM Restauro Fixativem nebo KEIM Spezial Fixativem.

Spotřeba

Předfixování:

cca 0,2l/m² KEIM Restauro-Fixativ.

Pro dvojnásobný lazurní nátěr:

cca 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Restauro-Lasur
a cca 0,1 – 0,4 l/m² KEIM Restauro-Fixativ

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Zvýšená ochrana proti vlhkosti:

Zvláště u tenkovrstvých lazurovacích nátěrů mohou být u ploch vystavených silnému účinku vody nebo k ochraně stavebních hmot citlivých na vlhko zapotřebí zvýšená ochranná opatření proti vlhkosti.

V takových případech je vhodný hydrofobizační přípravek KEIM Silangrund a lasuru ředit přípravkem KEIM Spezial-Fixativ.

Čekací doba:

Mezi zafixováním a lazurním nátěrem 12 hodin.

Mezi lazurními nátěry 24 hodin.

Upozornění:

Následně ošetření hydrofobizačním prostředkem není u přípravku KEIM Restauro-Lasur nutné.

Čištění náradí

lhněd po použití omýt vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

nádoby po 5 a 20 litrech.

6. SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

10. PRVNÍ POMOC

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

