



TECHNICKÝ LIST

KEIM REVERSIL®

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Reversil je hotový reverzibilní (odstranitelný) nátěr k ochraně historických maleb a podkladů v interiéru s minerálním matným vzhledem.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Reversil lze použít na omítku, štuk, pískovec, vápenopískové cihly a pevně držící staré nátěry. KEIM Reversil je díky své vysoké difuzní otevřenosti a snadnému odstranění vodou bez poškození nebo změny povrchu zvlášť vhodný k ochraně historických maleb a podkladů. KEIM Reversil lze zpracovat jako krycí nebo lazurní nátěr. V kombinaci se vzájemně přesně sladěnými komponentami produktu systému KEIM Reversil je možná široká škála aplikací.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- minerálně matný
- odolný proti setření
- V souladu s QNG
- vysoce difuzní
- reverzibilní
- flexibilní možnosti malby a designu
- absolutně světlotálý

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- | | |
|---------------|---|
| – Hustota: | ca. 1,5 g/cm ³ - 1,7 g/cm ³ |
| – Hodnota pH: | cca 8 |

KLASIFIKACE:

- | | |
|---|----------|
| – Ekvivalentní difuzní tloušťka
vzduchové vrstvy (hodnota sd): | < 0,03 m |
|---|----------|

BAREVNÝ ODSTÍN:

Bílá a barevné odstíny pouze s čistě minerálními světlotálými pigmenty. Všechny odstíny KEIM Reversil lze libovolně vzájemně míchat.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Silně savé podklady nebo podklady s obsahem sádry lze pro snížení nasákavosti penetrovat materiálem KEIM Reverfix opatřeny základním nátěrem. Čerstvé vápenné vysprávky omítky musí být vyschlé a dvakrát neutralizované roztokem KEIM Fluat-10 zředěným 1:3 mokrě do mokrého. Popraskané povrchy a strukturní rozdíly lze egalizovat materiálem KEIM Reversil-Schlämme.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být $\geq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Reversil se musí před zpracováním důkladně promíchat.

SPOTŘEBA:

cca 0,15 L/m² na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Reversil se nanáší štětkou nebo válečkem. Obvykle stačí dva nátěry.

Základní nátěr: KEIM Reversil neředěný nebo naředěný max. 10 % s Wasser zředit. Základní nátěr by měl mít základní bílý odstín.

Alternativně: KEIM Reversil-Schlämme aplikovat neředěný.

Vrchní nátěr: KEIM Reversil nanášet neředěný.

Pro lazurní nátěry nebo malby KEIM Reversil nařeďte na požadovaný lazurní efekt produktem mit KEIM Reverfix.

Odstranění:

Důkladně předvlhčete vodou a po cca 10 minutách působení omyjte čistou vodou a kartáčem.

DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
15	L	24	kbelík
5	L	70	kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a): 30 g/l.

Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.

GIS KÓD: BSW 50

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.

