



TECHNICKÝ LIST

KEIM ROMANIT®-SUMPFKALK

1. POPIS PRODUKTU

Kvalitní čisté mramorové vápno bez organických přísad a pigmentů, uleželé minimálně 3 roky.

2. OBLAST POUŽITÍ

KEIM Romanit-Sumpfkalk je základem pro všechny produkty v systému KEIM Romanit. V čisté formě nebo smícháním se složkami systému KEIM Romanit lze zhotovit venkovní i vnitřní vápenné barvy. Výběr a poměr mísení těchto složek v systému KEIM Romanit určuje zpracovatel se zkušenostmi s vápnem. Toto rozhodování závisí na podmínkách objektu a historických zkušenostech. Vápno KEIM Romanit-Sumpfkalk je zvlášť vhodné pro použití v restaurátorských recepturách. Jde tedy o správný materiál pro opravy v památkové péči.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- V souladu s QNG
- difuzně otevřený
- odolný vůči houbám a plísním, protože je přirozeně zásaditý
- bez organických přísad

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hodnota pH: 12,4

BAREVNÝ ODSTÍN:

minerálně bílá

SLOŽENÍ

Hydroxid vápenatý a voda. Minimálně 3 roky uleželé hašené mramorové vápno.

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, nosný, nekřídující, čistý a bezprašný. Uvolněné části starých nátěrů musí být odstraněny mechanicky nebo otřeskáním vodou. Defekty doplňte vhodným vysrávkovým materiálem a přizpůsobte strukturu. Případné sintrové vrstvy na nových omítkách odstraňte podle pokynů přípravkem KEIM Fluat-10. Nově omítnuté plochy (vysrávky) vždy ošetřete přípravkem KEIM Fluat-10 podle pokynů v technickém listu.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota okolního vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být $\geq 10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Během zpracování i po něm chraňte plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

SPOTŘEBA:

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
5	kg	70	kbelík
20	kg	24	kbelík

6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
neomezeně skladovatelný	bez mrazu chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

KEIM Romanit-Sumpfkalk musí být vždy skladován překrytý vodou.

7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 11 *

8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a): 30 g/l; (kat. A/c): 40 g/l.
Tento produkt obsahuje: 0 g/l VOC.

GIS KÓD: BSW 60

9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.
Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.



KEIMFARBEN S.R.O.

Videňská 119 / 619 00 Brno / Tel. +420 511 181 222 / Fax +420 511 181 229
www.keim.com / barvy@keim.cz